



测试报告

样品名称:	铁网
型号:	XX
委托单位:	XXXX XXXX XXXX
制造厂商:	XXXX XXXX XXXX
测试类别:	委托试验
测试项目:	盐雾试验

深圳市亿博科技有限公司
Shenzhen EBO Technology Co., Ltd.

地址: 深圳市宝安区 82 区新安六路勤业商务中心 A 栋 112~114	邮政编码/P.C.: 518102
Address: A112~114, Qinye Business Center, Xin'an Sixth Road, 82 th District, Bao'an, Shenzhen, China.	
电话/TEL: 0755-29451282	传真/FAX: 0755-22639141
网址/Web: http://www.ebotech.cn	电子信箱/E-Mail: ebo@ebotech.cn

深圳市亿博科技有限公司
Shenzhen EBO Technology Co., Ltd.测试报告
Test Report

委托单位	XXXX XXXX XXXX		
地 址	XXXX XXXX XXXX XXXX		
制造厂商	XXXX XXXX XXXX		
产品名称	铁网		
品 牌	XX	型 号	XXX
样品尺寸	/	样品重量	/
收样日期	2016.2.14	测试日期	2016.2.14 – 2016.2.18
样品说明: 试验样品3 pcs, 编号: 1#~3#. 试验前样品外观完好。			
测试项目: 中性盐雾试验			
测试要求: GB/T2423.17-2008			
结论: 请参见下一页。			
检测单位盖章 日期: 2016年2月18日			
检测:	敬琳		
审核/批准:	李洁		



测试环境:

环境温度: 25℃ ± 3℃
相对湿度: 65%RH


测试项目:

序号	测试项目	技术要求	测试结果
1	中性盐雾试验	(1) 氯化钠溶液浓度: 50g/L + 5g/L (2) PH 值: 6.5-7.2 (3) 盐雾沉降量: 1-2mL/80cm ² /h (4) 样品放置方式: 与垂直面约 15° - 30° (5) 持续时间: 24h 测试完成后, 目视检查产品外观。	1-3#样品无出现出现点蚀, 生锈, 裂纹, 气泡, 氧化等现象。

测试设备:

名 称	型 号	校准有效期	编 号
盐雾试验机	WHSST-108	2015 年 12 月 26	201103


测试前




测试中




测试后



1#



2#



空白

3#

Sample

声 明

Statement

1. 本报告仅对来样负责

The report is just responsible for the tested sample.

2. 报告未加盖“检测专用章”无效。

The test report is invalid without stamp of laboratory.

3. 报告无检测、批准人员签字无效。

The test report is invalid without signature of person(s) testing and authorizing.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if erased and corrected.

5. 检测结论仅对送检样品有效。

Test results of the report is valid to the test samples if sampling by client.

6. 未经本实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

7. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

The test report shall not be published as advertisement without the written approval of EBO.

8. 如对本报告有异议，可在收到报告后 15 天内向本单位申诉，逾期不予受理。

If there is any objection to report, the client should inform issuing laboratory within 15 days from the date of receiving test report.